

# image®

## IMPACT



Papier do kopiowania i druku o podwyższonej białości, perfekcyjnie nadający się do wydruków kolorowych i monochromatycznych

Właściwości	Jednostka	Norma	Wartość								
			70	80	90	100	120	160	200	250	300
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	ISO536	70	80	90	100	120	160	200	250	300
Grubość	Microns	ISO534	96	107	119	131	153	202	252	315	390
Sztywność MD	mN	ISO2493	80 min	125 min	160 min	190 min	280 min	600 min	1100 min	1900 min	2600 min
Sztywność CD	mN	ISO2493	35 min	58 min	70 min	100 min	160 min	350 min	600 min	1000 min	1500 min
Szorstkość Bendtsen	ml/min	ISO8791-2	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Białość CIE	%	ISO11475	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Jasność UV D65	%	ISO2470	114	114	114	114	114	114	114	114	114
Nieprzezroczystość	%	ISO2471	92	94	95	96	97,5	99	100	100	100
Wilgotność	%	ISO 287	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Zaklejenie COBB 60	g/m <sup>2</sup>	ISO 535	25	25	25	25	25	25	25	25	25



- Certyfikat FSC
- Gwarancja długoletniej archiwizacji +200 lat
- Formaty: SRA3, A3, A4, A5, DL

